

Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján

Kizárólag aláírt, igazolt szállítólevéllel együtt érvényes!

1. A terméktípus szabványos megnevezése: **A szállítólevélen feltüntetett jelölés szerint.**
2. Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás a gyártó feltételezése szerint:

Magas és mélyépítésben, továbbá útépítésben, vagy betonelem előre gyártó üzemben felhasználásra kerülő, betonüzemben előállított, tervezett vagy előírt összetételű beton, amely vasbeton, feszített vasbeton vagy útépítési szerkezetek előállítására alkalmas, az MSZ 4798:2016 szabvány és módosításaiban, illetve az e-ÚT 06.03.53:2018 és az e-ÚT 06.03.37:2021 ütügyi műszaki előírásokban meghatározott feltételek teljesülése esetén.

3. A gyártó neve és értesítési címe:
Kóródi Attila Zsolt egyéni vállalkozó (4700 Mátészalka, Bercsényi út 4/A.)
E-mail: korodibeton@gmail.com

4. A gyártó, termék előállító üzemének címe:

4700 Mátészalka, Jármű út (hrs: 4442)

5. Az építési termék állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló rendszer a (305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint):
2+ rendszer

6. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékekre:

Az NB 2006 számon regisztrált QM System Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 138-142.) bejelentett és kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szervezet, elvégezte a gyártóüzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folytatólagosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, melyről kiadta a 2+ rendszer szerinti: **2006-CPR-0159 számú Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványt.**

7. A teljesítménykövetelmények értékelése:

a. Magas és mélyépítésben alkalmazott szerkezeti betonok az MSZ 4798:2016 szabvány és módosításai szerint:

A gyártó által vállalat nyomószilárdsági átlag értékek, MSZ 4798:2016 szerint, vegyes tárolás esetén, 28 napos korban, [N/mm²]:	Jel	C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
	Érték	17	23	28	34	39	47	55	61
A beton konzisztenciája átadáskor, MSZ EN 12350-5 szerint vizsgálva, [mm]:	Jel	F1	F2	F3	F5	F6			
	Min.	-	350	420	560	630			
	Max.	340	410	480	620	-			
A beton eltarthatósága általános körülmények esetén (MSZ 4798:2016 szerint):					120 perc				
A beton testsűrűsége (MSZ EN 12350-6 szerint):					Szállítólevél szerint				
A beton egyéb tulajdonságai, a beton jelében megadott követelmény szerint:					Szállítólevél szerint				

b. Útpályaszerkezetek alaprége, e-ÚT 06.03.53:2018 Ütügyi Műszaki Előírás szerint:

Útpályaszerkezet alaprég jel:	CKt-2	CKt-4
Szilárdsági jel:	C1,5/2	C3/4
A gyártó által vállalt átlag nyomószilárdsági érték, vízzel telített állapotban, (H/D = 1) kocka vagy hengeres próbatesten mérve (N/mm ²), típusvizsgálat szerint:	≥2,2	≥4,2
A hidraulikus kötőanyagú alaprég egyéb tulajdonságai, a jelében megadott követelmény szerint:	Szállítólevél szerint	

	S.sz.	Megnevezés	Hivatkozás
	M07	Teljesítménynyilatkozat	ÜGYEK 9. fejezet

c. Beton- és Kompozitburkolatok az e-UT 06.03.37:2021 Útügyi Műszaki Előírás szerint

Szilárdsági jel	CP4/2,7				
A gyártó által vállalt hajlító - húzó szilárdság, vízzel telített állapotban, MSZ EN 12390-5 alapján, valamint MSZ EN 12390-2 szerint tárolva (N/mm ²): 150*150*600 mm gerenda hajlítás	≥ 5,3				
Jellemző hasító- húzó szilárdság vízzel telített állapotban, MSZ EN 12390-6 alapján, valamint MSZ EN 12390-2 szerint tárolva (N/mm ²): Ø150 / 300 mm henger hasítás	≥ 4,0				
Nyomószilárdság jellemző értéke, 28 napos korban, vízzel telített állapotban (N/mm ²): 150*150*150 mm élhossz. kockán	≥ 45,0				
Nyomószilárdság jellemző értéke, 28 napos korban, vízzel telített állapotban (N/mm ²): Ø150 / 300 mm henger próbatesten	≥ 40,0				
Megszilárdult betonban a távolsági tényező, legfeljebb, mm	0,22				
A beton konzisztenciája átadáskor, MSZ EN 12350-5 szerint vizsgálva, [mm]:	Jel	F2	F3	S1	S2
	Min.	350	420	10	50
	Max.	410	480	40	90
A beton eltarthatósága általános körülmények esetén:	120 perc				
A beton testsűrűsége, MSZ EN 12350-6 szerint:	Szállítólevél szerint				
A beton egyéb tulajdonságai, a beton jelében megadott követelmény szerint:	Szállítólevél szerint				

8. A termék az elvárt használati élettartamot csak abban az esetben teljesíti, ha a bedolgozás és utókezelés megfelelő, és ha a terméket érő környezeti hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott értékeket.
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártóüzem a felelős.
10. A jelen Teljesítménynyilatkozat visszavonásig, illetve új dokumentum kiadásáig érvényes.

Mátészalka, 2025.03.04.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Kóródi Attila Zsolt
 egyéni vállalkozó